



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnologia

Effetto Decorativo 1001 - Oro

Decorazione su Doratura di cornice lignea

1. Preparare il GESSO ACRILICO colorato:

100gr	CDO6500	Bolo Bianco Fondo Gesso Acrilico
5gr	COW00515	Pasta all'acqua Rosso Ossido
3gr	COW00813	Pasta all'acqua Giallo Ossido

2. Applicare la miscela di Gesso Acrilico colorato a spruzzo. Applicare 5 mani con un intervallo di 30' tra una mano e l'altra.

Copertura: 120 g/m² per mano.

Tempo di asciugatura: 6/8 ore a seconda di temperatura e umidità.

3. Dopo la completa asciugatura del Gesso di fondo, carteggiare prima con carta vetrata a grana 180 e poi con grana 360.

4. Applicare Vernice alla Gommalacca o Fondo alla Gommalacca, per sigillare parzialmente il fondo a base di gesso ed evitare un eccessivo assorbimento della missione.

Tempo d'essiccazione: 6-12h

5. Applicare la MISSIONE ALL'ACQUA. Applicare a pennello o a spruzzo, quindi rimuovere l'eccesso con un tampone che non speli. L'eventuale eccedenza locale di missione può creare difficoltà di adesione alla foglia imitazione.


Tempo di essiccazione : 60' - 120'

6. Quando la missione è asciutto e appiccicosa, applicare la FOGLIA IMITAZIONE ORO su tutta la superficie del supporto, sia su parte intagliata che liscia.

Tempo di fissaggio: 24h

7. Dopo che la foglia è stata fissata dalla missione, premere tutta la superficie con un tampone di cotone, per assicurarsi non si vedano che i bordi delle varie foglie. Asportare tutto l'eccesso di foglia imitazione.

8. Applicare VERNICE A TAMPONE a pennello, e togliere eventualmente l'eccesso con un tampone. La vernice a base di gommalacca agirà come promotore di adesione tra la foglia e gli strati successivi.



Copertura: 10-20 g/m²
Tempo di asciugatura: 12 ore

9. A seconda della durezza superficiale desiderata, applicare una o più mani di ZAPON LACK, vernice lucida per la finitura, a spruzzo. Applicando più di una mano, mantenere un intervallo di almeno 2 ore tra una mano e l'altra.

Copertura: 80/90 g/m² per mano.

Tempo di essiccazione : 4-6 ore